

INCOAT ML

Antikorozní nátěr k okamžitému použití, který se aplikuje vzduchovým nebo bezvzdušným stříkáním. Vytváří nestékavou ochrannou vrstvu dutin v automobilových karosériích.

Technická data:

Báze	směs syntetických vosků, rozpouštědel a speciálních inhibitorů koroze
Konzistence	kapalina
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Rychlost vytvrzování* (23°C/50% r.v.)	2 – 3 hod.
Hustota**	0,87 ± 0,02 g/cm ³
Teplotní vznícení	210°C
Bod vzplanutí	41°C
Bod tání	>120°C



Charakteristika:

- snadné a rychlé použití
- tvoří hnědý – průhledný nelepivý pružný voskový ochranný film
- nepodléhá výkyvům teploty
- odolný extrémním teplotám
- má hlubokou pronikací schopnost do kapilár
- vynikající vodoodpudivost a antikorozní ochrana

Příklady použití:

- antikorozní ochrana dutin karosérií, motorových prostor, spodních dutin, podběhů kufrů a ložných prostor atd.
- obecně poskytuje antikorozní ochranu strojů a strojních součástí, nářadí, atd.

Provedení:

Barva: hnědá *Balení:* kovová plechovka 500ml, 1kg

Skladovatelnost:

12 měsíců v neotevřeném původním obalu na chladném a suchém místě v rozmezí teplot od +5°C do +25°C.

Vhodné povrchy:

Podklady: kovy

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnoty a prachu

Příprava: odstraňte rez. Materiál musí být před aplikací zcela suchý. Zdrsnění povrchu zlepšuje přilnavost.

Pracovní postup:

Nanášení: Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot a prachu. Chraňte povrchy, které nebudou ošetřovány. Před aplikací produkt pečlivě promíchejte. Nanášejte neředěné speciální vzduchovou pistolí na tmel se speciální tryskou.

Čištění: White Spiritem (lakový benzín), benzínem, terpentýnem

Pracovní teplota: +10°C až +25°C

Opravy: Incoat ML

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.